

Федеральное медико-биологическое агентство
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Главный центр гигиены и эпидемиологии

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

адрес: 123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6
123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6, корп. 1
телефон/факс: Тел. (499) 190-48-61, Факс (499) 196-62-77

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU.510207

Заместитель
руководителя ИЛЦ
Олейникова Д.Ю.

УТВЕРЖДАЮ



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ***

№ **10135**

от **07.09.2017**

1. Наименование Заказчика

ООО «ШАТО» по доверенности ООО «ЛИДЕР ЭКСПЕРТ»

2. Юридический адрес

191014, г. Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д. 44, литера А, помещение ЗН, офис 4, РФ

3. Сведения об образце (пробе), место и/или адрес отбора:

**Образец лакокрасочного покрытия: двухкомпонентная эмаль на полиуретановой основе
торговой марки «Feuco» (компонент А – основа, компонент В – отвердитель)**

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация), страна

«FEYCO AG», Industriestrasse 11 CH-9430 St. Margrethen, Швейцария

5. Дата и время отбора:

--	с (в)	--	часов	--	минут
	по	--	часов	--	минут

6. Сведения о доставке:

Образец (цы)/проба(ы) доставлена(ы) в ИЛЦ **31.06.2017** в **11** часов **00** минут

Представителем Заказчика

7. Дополнительные сведения:

**Для исследования Заказчиком представлен образец,
с нанесенной на него двухкомпонентной эмалью
ИЛЦ не несет ответственности за отбор и доставку проб**

8. НД регламентирующие объемы лабораторных исследований и их оценку:

**Единые санитарно-эпидемиологические и
гигиенические требования к продукции (товарам),
подлежащей санитарно-эпидемиологическому
надзору (контролю) гл. II, раздел 5**

Коды образцов (проб):

01 17 10135



Копия верна

РЕЗУЛЬТАТЫ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ:

Код образца (пробы):

01 17 10135

Задание № 3848

Номер в рабочем журнале

85

№ п/п	Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1.	Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) КОЕ/см ²	0	не более 1х10 ³	МУ 2.1.2.1829-04
2.	Плесневые грибы и дрожжи КОЕ/см ²	0	не более 1х10 ²	МУ 2.1.2.1829-04
3.	Бактерии семейства Enterobacteriaceae на 50 см ²	не обнаружены	отсутствие	МУ 2.1.2.1829-04
4.	Staphylococcus aureus на 50 см ²	не обнаружен	отсутствие	МУ 2.1.2.1829-04
5.	Бактерии вида Pseudomonas aeruginosa на 50 см ²	не обнаружены	отсутствие	МУ 2.1.2.1829-04

Дата окончания исследований

05.09.2017

Исследования проводил:

врач-бактериолог Горчакова Е.Е.

Общее количество страниц: 2 страница 2



Копия верна



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Общества с ограниченной ответственностью «ПОЛИМЕРТЕСТ»

Юридический адрес: 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д.67

сайт: www.polimertest.spb.ru

Тел./факс: (812) 612-25-41, 612-25-40, polimertest@rambler.ru

Фактический адрес: 194100, г. Санкт-Петербург, Лесной пр., д. 63

Тел./факс: (812) 295-34-48, 702-48-34, pli2006@yandex.ru

Аттестат № РОСС RU.0001.21ХИ04 (дата внесения в реестр Росаккредитации 09.09.2014 г.)

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель испытательной лаборатории

Е.В. Большакова

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 2-СГТ-2172-17

«01» сентября 2017 г.

1. Заказчик:	ООО «ШАТО», 191014, город Санкт-Петербург, улица Некрасова, дом 44, литера А, помещение 3Н, офис 4, Российская Федерация
2. Объект испытаний:	Двухкомпонентная эмаль на полиуретановой основе торговой марки «Feuco» (компонент А – основа, компонент В – отвердитель)
3. Код образца:	2172 СХТ
4. Изготовитель:	«FEYCO AG», Industriestrasse 11 CH-9430 St. Margrethen, Швейцария
5. Используемые НД:	Единые СанЭиГ требования, утв. решением КТС от 28.05.2010 г. № 299, глава II, раздел 5, подраздел 2, приложение 5А, п. 5.9, приложение 5Б п.14
6. Дата проведения испытаний:	01.08.2017 – 01.09.2017
7. Количество испытанных образцов:	2 уп.
8. Условия поведения испытаний	Температура 21°C±2, влажность 61%±5

1. Настоящий протокол касается только образцов, подвергнутых испытаниям.

2. Настоящий протокол не может быть частично или полностью скопирован или перепечатан без разрешения Испытательной Лаборатории ООО «Полимертест».

3. Погрешности измерений не превышают указанных в НД.



Копия верна

ТАБЛИЦА ИСПЫТАНИЙ К ПРОТОКОЛУ №2-СГТ-2172-17

Наименование образца: Двухкомпонентная эмаль на полиуретановой основе торговой марки «Геусо» (компонент А – основа, компонент В - отвердитель)

Назначение: для окрашивания оконных профилей ПВХ, других изделий из ПВХ, МДФ, ДСП, ДВП, стеклопластика, стекла, дерева, металлов в жилых, производственных, административных зданиях, в общественных и торговых помещениях, в медицинских, образовательных и детских учреждениях и сооружениях.

Дата отбора образца: 28.07.2017 г.

Условия моделирования испытаний:

-токсиколого-гигиенические испытания проводили на теплокровных половозрелых лабораторных животных обоего пола - белых крысах массой 180-200 г, белых мышах массой 20-25 г, морских свинок массой 250-300 г - проба 2172СХТ/1

- исследовалась паро-воздушная смесь над покрытием из образца при комнатной температуре - проба 2172СХТ/2; при температуре 40°C – проба 2172СХТ/3; кратность воздухообмена 1,0 об/час, насыщенность 1,0 м²/м³

Результаты испытаний:

№	Определяемые показатели	Единица измерения	Значение и допуск показателя «не более»	НД на метод испытания	№ пробы	Результаты испытаний
1.	Кожно-резорбтивное действие в рекомендуемом режиме применения	-	Отсутствие клинических признаков интоксикации во время экспозиции	МУ 2196-80	2172СХТ/1	Отсутствие клинических признаков интоксикации во время экспозиции
2.	Раздражающее действие на кожные покровы в рекомендуемом режиме применения	балл	0 - 4	МУ 2196-80	2172СХТ/1	1
3.	Сенсибилизирующее действие	балл	Допускается наличие аллергенного эффекта	МУ 1.1.578-96	2172СХТ/1	1
4.	Формальдегид	мг/м ³	0,01	РД 52.04.823-2015	2172СХТ/2 2172СХТ/3	<0,01 <0,01
5.	Циановодород	мг/м ³	0,01	РД 52.04.186-85	2172СХТ/2 2172СХТ/3	<0,007 <0,007
6.	Фенол	мг/м ³	0,003	МУК 4.1.598-96	2172СХТ/2 2172СХТ/3	<0,001 <0,001
7.	Ксилол	мг/м ³	0,10	МУК 4.1.598-96	2172СХТ/2 2172СХТ/3	<0,001 <0,001
8.	Запах	балл	2	МУ 2.1.2.1829-04	2172СХТ/2 2172СХТ/3	1 1

Выводы:

- образец обладает раздражающим действием при нанесении на кожу;
- образец проявляет сенсибилизирующее действие при контакте с кожей;
- кожно- резорбтивное действие не выявлено;
- выделение в воздух вредных веществ не превышает гигиеническую норму;
- интенсивность запаха не превышает гигиеническую норму.

Проверенный образец соответствует Единым СанЭиГ требованиям, утв. решением КТС от 28.05.2010 г. № 299, глава II, раздел 5, подраздел 2, приложение 5А, п. 5.9, приложение 5Б п.14 в части проверенных показателей. Протокол испытаний распространяется только на образцы, прошедшие испытания.

Руководитель подразделения токсикологических и санитарно-химических испытаний, к.х.н.

 Л.И.Петрова



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа по сертификации
ООО «Пожарная Сертификационная Компания»

М.В. Ануфриков

Ф.И.О.

«17» августа 2017 г.

РЕШЕНИЕ № 361 от 17.08.2017

органа по сертификации пожарной безопасности продукции ООО «ПСК»

В результате рассмотрения заявки № 361-СС/07-2017 от 04.07.2017 г.

От Общества с ограниченной ответственностью «ШАТО», ОГРН 1177847187264.

Юридический адрес: 191014, город Санкт-Петербург, улица Некрасова, дом 44, литера А, помещение 3Н, офис 4.

Телефон: +78124495403, факс: +78124495403, e-mail: info@swtechnoology.ru

на сертификацию серийно выпускаемой продукции:

Лакокрасочные материалы для внешней отделки торговой марки Feycor:

- краски марок: Alpocryl Emailack LE, Fey(N)Line Metallic 111, Alpocryl 119 pearl white;
 - лаки марок: Alpocryl Klarlack 1485, Alpocryl Klarlack 1495, VELLUTO SOFTLACK W5399, Strukturlack W39086, Strukturlack W39076;
 - добавки для красок и лаков марок: Contrasil, Mattpaste Z63613, Fey(N)Vetro-zusatz Z5010, Verdünner V1664, Alpocryl KF basecoat, Strukturlack fein 7040, Unipur Härter 279/H901, Alpolan Härter H6398, Feycor Verdünnung V095/замедлитель, Feycor Verdünnung V550/замедлитель, Feycor Verdünnung V130/ускоритель, Reinigungsmittel V154;
 - грунты для металлов, стеклопластика, цементно-стружечных плит марок: Feycotect Aktivlack EA9-2250 (weiss), Feycotect Aktivhärter EA9-2243, Alpotect Verdünner V300, Feycor Universalprimer 2159, Universal-Verdünner V100;
 - грунты для МДФ, ДСП, полиуретанов марок: Alpolan Spritzspachtel 1090, Alpolan Härter H1091, Supremo Füllgrund 3910, Härter 391000, Supremo Klarlack 3990, ISOIFILL 1070, FEYCO PP PRIMER 502,
- выпускаемые по технической документации изготовителя.

Код ОКПД-2: 20.30.12, Код ТНВЭД ЕАЭС: 3208 10

Изготовитель: «FEYCO AG».

Юридический адрес: ШВЕЙЦАРИЯ, CH-9430, Industriestrasse 11 St. Margrethen.

Телефон: +41717478411, факс: +41717478411, e-mail: info@feycotreffert.ch

Сообщаем:

1. Сертификация не может быть проведена по схеме 4с
2. Сертификационные испытания не могут быть проведены на соответствие требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123 от 22 июля 2008г; в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ), статья 146.
3. Федеральным законом № 123 от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с изменениями, внесенными: Федеральным законом от 10 июля 2012 года № 117-ФЗ; Федеральным законом от 2 июля 2013 года № 185-ФЗ; Федеральным законом от 23 июня 2014 года № 160-ФЗ, Федеральным законом от 13.07.2015 года № 234-ФЗ; Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 301-ФЗ, Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 244-ФЗ; не установлены требования пожарной безопасности к данной продукции. На основании ст. 145 п. 4 Федерального закона № 123 от 22 июля 2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с изменениями, внесенными: Федеральным законом от 10 июля 2012 года № 117-ФЗ; Федеральным законом от 2 июля 2013 года № 185-ФЗ; Федеральным законом от 23 июня 2014 года № 160-ФЗ; от 13.07.2015 года № 234-ФЗ, Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ, данная продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия.
4. Также в порядке обязанности сообщаем, что данная продукция не содержится в постановлении Правительства Российской Федерации от 17 марта 2009 г. № 241 / в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.03.2010 № 140, от 08.12.2010 № 1002, от 06.02.2012 № 97, от 11.10.2012 № 1038, от 28.01.2013 № 46, от 31.03.2015 № 301, от 17.11.2015 № 1245, от 09.08.2016 № 766 / «Об утверждении списка продукции, которая для помещения под таможенные режимы, предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее назначением на таможенной территории Российской Федерации, подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

5. Принято отрицательное решение № 361 от 17.08.2017 г. по заявке № 361-СС/07-2017 от 04.07.2017 г.

6. Обществу с ограниченной ответственностью «ШАТО», ОГРН 1177847187264 отказано в обязательном подтверждении соответствия требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123 от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ).

7. Ответственность за достоверность представленной информации о технических характеристиках продукции и области применения несет Общество с ограниченной ответственностью «ШАТО», ОГРН 1177847187264.

8. Срок действия решения - до 16.08.2018 г., либо до внесения изменений в законодательство Российской Федерации в области оценки соответствия.

Эксперт по сертификации

подпись

К.Х. Рахматуллин
инициалы, фамилия

Копия верна



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА, БИШКЕК

(свидетельство о государственной регистрации Евразийского экономического союза, руководящих учреждений и органов, осуществляющих деятельность в области здравоохранения и санитарно-эпидемиологического надзора)

СВИДЕТЕЛЬСТВО о государственной регистрации

№ KG.11.01.09.008.E.004985.09.17 от 22.09.2017 г.

Продукция:

Двухкомпонентная эмаль на полиуретановой основе торговой марки "Feuco" (компонент А - основа, компонент В - отвердитель). Изготовлена в соответствии с документами: Паспорт безопасности. Изготовитель (производитель): "FEYCO AG", Industriestrasse 11 CH-9430 St. Margrethen, Switzerland, Швейцария. Получатель: ООО "ШАТО", 191014, город Санкт-Петербург, улица Некрасова, дом 44, литера А, помещение 3Н, офис 4. Российская Федерация.

(свидетельство о государственной регистрации Евразийского экономического союза, руководящих учреждений и органов, осуществляющих деятельность в области здравоохранения и санитарно-эпидемиологического надзора)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Глава II. Раздел 5, подраздел 2

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

для окрашивания оконных профилей ПВХ, других изделий из ПВХ, МДФ, ДСП, ДВП, стеклопластика, стекла, дерева, металлов в жилых, производственных, административных зданиях, в общественных и (далее согласно приложению)

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Протоколы испытаний № 2-СГТ-2172-17 от 01.09.2017г. ИЛ ООО "ПОЛИМЕРТЕСТ" (аттестат аккредитации № РОСС RU 0001.21ХИ04); № 10135 от 07.09.2017г. ИЛЦ ФМБА ФГБУЗ Головной центр гигиены и эпидемиологии (аттестат аккредитации № RA.RU.510207)

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления или поставок подконтрольной продукции (товаров) на территорию Евразийского экономического союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

Директор Исаков Т.Б.

(Ф.И.О. подпись)

М.П.

008609



Копия верна



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА, БИШКЕК

Суперинтендантский орган государства-члена Евразийского экономического союза, руководитель уполномоченного органа, выполняющего административно-территориальные функции

ПРИЛОЖЕНИЕ К СВИДЕТЕЛЬСТВУ о государственной регистрации

от 22 сентября 2017 № KG.11.01.09.008.E.004985.09.17

Область применения (продолжение, начало на бланке свидетельства):
торговых помещениях, в медицинских, образовательных и детских учреждениях и сооружениях

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица,
выдавшего документ, и печать органа (учреждения),
выдавшего документ

Директор Исаков Т.Б.


(Ф.И.О. подпись)

М.П.



Копия верна

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование показателей	НД на методы	Единицы измерения	Допустимый уровень миграции в воздушную среду	Результат (погрешность / неопределённость)
1	2	3	4	5
ОДОМЕТРИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ				
Запах воздушной среды	МУ 2.1.2.1829-04	балл	Не более 2	1
САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ				
Формальдегид	МУК 4.1.1272-03	мг/м ³	0.01	<0,005
Ксилол	МУК 4.1.618-96	мг/м ³	0.1	0.021
Метилметакрилат	ГОСТ Р ИСО 16000.6-2007	мг/м ³	0.01	<0,005

Дата начала испытания: 03.05.2017 г.

Дата окончания испытания: 17.05.2017 г.

Дополнительные сведения

(условия транспортировки пробы, состояние упаковки

автотранспортом

и т.п.):

Комментарии:

нет

Лицо, ответственное за оформление протокола



Ткаченко Н.Н., делопроизводитель

(ФИО, должность)



УТВЕРЖДАЮ

Аттестат аккредитации органа инспекции
№ RA.RU.710012 от 22.04.2015 г.

и.о. Главный врач Свереско
Федерального БУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Ф.И.О.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 2815/04 «19» 05 20 17 года

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

**Двухкомпонентная краска холодной сушки на полиуретановой основе торговой марки
«Feuco».**

1. **Основание:** заявление № 722/1 от 11.05.17 г.

2. **Заявитель:** Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоКолор»

Юридический адрес: 445000, РОССИЯ, Самарская область, город Тольятти, улица
Ботаническая, д. 22, комната 1

ИНН 6321408226 ОГРН 1166313086720

Фактический адрес: 445000, РОССИЯ, Самарская область, город Тольятти, улица
Ботаническая, д. 22, комната 1

3. **Разработчик:** нет

Юридический адрес: нет

Фактический адрес: нет

4. **Цель экспертизы:** на соответствие Единых санитарно-эпидемиологических и
гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору
(контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

5. **Перечень рассмотренных материалов:**

- Доверенность;
- Информационное письмо о свободной торговле;
- Сведения о составе продукции;
- Информационное письмо с описанием и характеристиками продукции, рекомендации по применению;
- Информационное письмо об отсутствии наноматериалов и нанотехнологий;
- Информационное письмо о безопасности продукции;
- Паспорт безопасности;
- Декларация производителя;
- Информационное письмо о качестве продукции;
- Информационное письмо о маркировке;
- Информационное письмо о системе менеджмента качества;
- Макет этикетки, фотографии продукции в товарной упаковке;
- Документы переводчика (диплом, приказ о приеме на работу)
- Письмо об отборе и отправке образцов;

Федеральное БУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Свереско

143988



Копия бema

- Образец продукции;
- Протоколы лабораторных исследований и испытаний:
- протокол испытаний 360 от 17.05.2017 ИЛЦ Северского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.512230 до 25 июля 2018 г.);
- протокол испытаний №2-СГТ-1096-17 от 15.05.2017. испытательной лаборатории ООО «Полимертест» Аттестат № РОСС RU.0001.21ХИ04 (дата внесения реестр Росаккредитации 09.09.2014 г.)

6. Санитарно-эпидемиологическая оценка: Инспекция продукции проведена на соответствие требованиям главы II, раздел 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам», п.5.9., (п.15). Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Область применения – для окрашивания оконных профилей ПВХ и других пластмассовых, деревянных и металлических поверхностей.

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о химических, физических, токсических свойствах исходных веществ рецептуры.

В ходе рассмотрения предоставленных документов установлено, что продукция: Двухкомпонентная краска холодной сушки на полиуретановой основе торговой марки «Feuco». производитель: FEYCO AG, адрес производителя: Industriestrasse 11 CH-9430 St. Margrethen, Швейцария, филиал производителя: Feyco AG c/o Schekolin AG, Industriestrasse 3, FL-9487 Bendorf, Лихтенштейн, по результатам лабораторных исследований ИЛЦ Северского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.512230 до 25 июля 2018 г.) и испытательной лаборатории ООО «Полимертест» Аттестат № РОСС RU.0001.21ХИ04 (дата внесения реестр Росаккредитации 09.09.2014 г.), соответствует требованиям главы II, раздел 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам», п.5.9., (п.15). Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Изготовитель (производитель) гарантирует качество и безопасность выпускаемой продукции и подтверждает соответствие своей продукции по качеству и безопасности нормативным требованиям паспорта безопасности.

Информация о качестве изделий и информация об основных физико-химических показателях, токсикологических показателях, являются типовыми и отвечают требованиям главы II, раздел 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам», п.5.9., (п.15). Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Санитарно-эпидемиологическая оценка и качество выпускаемой продукции подтверждена протоколами лабораторных испытаний выполненными (№360 от 17.05.2017г.) аккредитованным ИЛЦ Северского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.512230 до 25 июля 2018 г.) и (№2-СГТ-1096-17 от 15.05.2017г.) испытательной лабораторией ООО «Полимертест» Аттестат № РОСС RU.0001.21ХИ04 (дата внесения реестр Росаккредитации 09.09.2014 г.).

Информация о качестве изделий являются типовыми и отвечают главы II, раздел 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам», п.5.9., (п.15). Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».



Копия берется

санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Необходимые условия использования, хранения предусмотрены на этикетке, в сопроводительной документации и в паспорте безопасности.

Представлен образец этикетки с указанием следующих данных:

- наименование и обозначение продукции, включая торговое название;
- назначение продукции;
- данные о составе продукции;
- описание опасности;
- меры по предупреждению опасности;
- идентификационные данные партии продукции;
- объем;
- срок годности;
- условия, соблюдение которых обеспечивают сохранность продукции;
- сведения об изготовителе и импортере продукции.

7. Вывод: Согласно представленной на проведение инспекционной деятельности документации, подтверждающей качество и безопасность продукции - типовой образец продукции: Двухкомпонентная краска холодной сушки на полиуретановой основе торговой марки «Feuco», производитель: FEYCO AG, адрес производителя: Industriestrasse 11 CH-9430 St. Margrethen, Швейцария, филиал производителя: Feuco AG c/o Schekolin AG, Industriestrasse 3, FL-9487 Bendern, Лихтенштейн, соответствует требованиям главы II, раздел 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам», п.5.9., (п.15). Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Врач по общей гигиене

Тищенко Е.Ю.



Филиал
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Копия верна

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека

Северский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350078, Краснодарский край, го-
род Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, д. 56/1//61/1
Телефон, факс: (8612) 267-34-02; 267-33-98.
E-mail: gorses@mail.kuban.ru
Место проведения испытаний:
353240 Краснодарский край
ст. Северская, ул. Ильская, 7^А
телефон: 2-70-43, факс 8(266)-2-70-43
Индекс, адрес лаборатории

Аттестат аккредитации:
№ РОСС RU.0001.512230 до «25» июля 2018 г

Утверждаю:

Руководитель ИЛЦ,



Нижельская Ю.А.

Подпись

ФИО

МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 360 от 17.05.2017 г

Заказчик:	Общество с ограниченной ответственностью «Эко-Колор»
Юридический адрес заказчика:	445000, РОССИЯ, Самарская область, город Тольятти, улица Ботаническая, д. 22, комната 1.
Код пробы:	360 СД-П
Наименование испытуемой продукции:	Двухкомпонентная краска холодной сушки на полиуретановой основе торговой марки «Feuco».
Объект испытаний:	Двухкомпонентная краска холодной сушки на полиуретановой основе торговой марки «Feuco».
Количество (масса) пробы на испытания:	В соответствии с ГОСТ 9980.2-2014
Производитель:	FEYCO AG
Адрес:	Industriestrasse 11 CH-9430 St. Margrethen, Switzerland, Швейцария
Филиал производителя:	Feyco AG c/o Schekolin AG, Industriestrasse 3, FL-9487 Bendern, Лихтенштейн.
НД на продукцию:	«Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)»
Основание:	заявление
(договор предписание, ВЦП, программа ПК и др.)	
Сведения об отборе пробы:	ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №15/07 от 20 марта 2017 года. ОБ ОТБОРЕ ОТПРАВКЕ ОБРАЗЦОВ ПРОДУКЦИИ
Дата и время доставки пробы:	03.05.2017 г. 10 ¹⁹ ч.
НД на отбор проб:	ГОСТ 9980.2-2014
НД, регламентирующие объём и оценку лабораторных испытаний	«Материалы лакокрасочные и сырьё для них. Отбор проб, контроль и подготовка образцов для испытаний» «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)»

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.
Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.



Копия берётся



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю
Главный государственный санитарный врач
Краснодарский край

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

№ RU.23.KK.08.015.E.000480.06.17

от 05.06.2017 г.

Продукция: Двухкомпонентная краска холодной сушки на полиуретановой основе торговой марки "Feuco". Изготовлена в соответствии с документами: Паспорт безопасности. Изготовитель (производитель): FEYCO AG, адрес: Industriestrasse 11 CH-9430 St. Margrethen, Швейцария, филиал производителя: Feuco AG c/o Schekolin AG, Industriestrasse 3, FL-9487 Beldern (Лихтенштейн). Получатель: Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоКолор", адрес: 445000, Самарская область, город Тольятти, улица Ботаническая, д. 22, комната 1 (Российская Федерация).

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования для окрашивания оконных профилей ПВХ и других пластмассовых, деревянных и металлических поверхностей

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы): экспертное заключение Северского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" № 2875/ОИот 29.05.2017г. Протокол испытаний № 360 от 17.05.2017год. ИЛЦ Северского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

ФИО, должность уполномоченного лица, документ, и печать органа (учреждения), документ



(Ф. И. Осведомлен)

Николаевич П.Н.

М. П.

№ 0338591



Копия верна

Данные о продукции, прошедшей государственную регистрацию

№ RU.23.KK.08.015.E.000480.06.17

от 05.06.2017 г.

Свидетельство напечатано на бланке N 338591

Фирма-получатель

Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоКолор", адрес: 445000, Самарская область, город Тольятти, улица Ботаническая, д. 22, комната 1 (Российская Федерация).

Информация, наносимая на этикетку

наименование продукции, изготовитель, страна, адрес, телефон, номер нормативной документации, область применения, описание опасности, меры предосторожности, срок годности, код, номер партии, масса нетто, условия соблюдения которых обеспечивают сохранность продукции в течении срока годности (при необходимости)

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества,

показатели (факторы)

запах, баллы
формальдегид, мг/м.куб., не более
ксилол, мг/м.куб., не более
раздражающее действие, баллы
сенсibiliзирующее действие, баллы

кожно-резорбтивное действие

метилметакрилат, мг/м.куб., не более

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)

2

0,01

0,1

0-10

допускается при условии внесения
в маркировку средств
соответствующих
предупреждающих надписей и
использования СИЗ

отсутствие клинических признаков
интоксикации во время экспозиции

0,01



Копия верна

BUREAU VERITAS
Certification



Certificate
for

**FEYCO
TREFFERT**

FEYCO AG

Industriestrasse 11, 9430 St. Margrethen / Switzerland
with subsidiaries according to appendix

Bureau Veritas Certification hereby confirms that the management system of the above-mentioned organisation has been assessed and complies with the requirements set out in the following standards/regulations.

Standards/Regulations:

SN EN ISO 9001 : 2008

The management system comprises:

Development, manufacturing, sales and trade of paints and varnishes

Date of initial certification: **04.06.1996 (SQS)**

The requirements of the standards/regulations must be complied with throughout the period of validity of this certificate. This will be ensured through regular monitoring by Bureau Veritas Certification.

Date of certification: **06.03.2015**

Valid until: **25.05.2018**

Bureau Veritas Certification will provide information on the validity of this certificate on request at any time. Additional information on the management system and the area of applicability should be obtained from the organisation itself.

Certificate number: **CH8629115**

Version: **1**

Issue date: **06.03.2015**

Pascal Singh

Bureau Veritas Certification (Switzerland) AG,
Grossächerstrasse 25, CH-8104 Weiningen ZH



BUREAU VERITAS
Certification



Appendix
to certificate no. CH8629115, Version 1

FEYCO AG

Industriestrasse 11, 9430 St. Margrethen / Switzerland

Subsidiary	Scope
FEYCO AG Industriestrasse 11, 9430 St. Margrethen / Switzerland	Development, manufacturing, sales and trade of paints and varnishes
FEYCO AG Stationsstrasse 47, 8902 Urdorf / Switzerland	

Issue date:

06.03.2015

Pascal Singh

Bureau Veritas Certification (Switzerland) AG,
Grossächerstrasse 25, CH-8104 Weiningen ZH







федеральное государственное бюджетное учреждение
«Научно-исследовательский институт строительной физики
Российской академии архитектуры и строительных наук»
(НИИСФ РААСН)

Исх. от _____ № _____

Утверждаю
Руководитель ИЛ
«Стройполимертест»

 Богомолова Л.К.



Директор НИИСФ РААСН

 Шубин И.Л.

РОСАККРЕДИТАЦИЯ
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «Стройполимертест»
Аттестат аккредитации № RA. RU.22CM 39 от 20 октября 2015 г.

ПРОТОКОЛ
сертификационных испытаний
№ 1992 от 18.10.2017 г.

Основание для проведения испытаний: договор № 10150 – 2(2017) от 17 июля 2017 г.
с ООО «ШАТО»

Вид продукции (наименование, тип,
марка, НД на продукцию)

Профиль оконный поливинилхлорид-
ный системы «REHAU EURO-
DESIGN», коробка, артикул 1554002
ООО «Рехау», окрашенный эмалью
Alpocryl Emailack LE, цвет RAL 8008,
ГОСТ 30673-2013.

Производитель продукции (наимено-
вание, страна, адрес)

Производитель эмали: FEYCO AG.
Адрес: Industriestrasse 11, Hauptsitz CH -
9430 St. Margrethen (Швейцария).
Производитель профиля: ООО «РЕХАУ
ПРОДУКЦИОН».
Адрес: Россия, 140145 Московская область,
Раменский район д. Трошково,
36 км Егорьевского шоссе, стр.2.

Дата получения образцов в ИЛ

05.08.2017 года. Переданы
представителем фирмы (Акт №1 от
26.07.2017 г.)

Номер регистрации образцов

№№ 9499-9503



Research Institute of Building Physics Russian Academy of Architecture and Construction Sciences (NIISF RAACS)

Россия, 127238, Москва, Локомотивный пр., д.21, тел.: +7 495 482 4076, факс: +7 495 482 4060, niisf@niisf.ru, www.niisf.ru

Копия верна

Методы испытаний образцов
(шифры НД или наименование
методик)

ГОСТ 11262-80, ГОСТ 4647-2015,
ГОСТ 30673-2013, ГОСТ 30973-2002,
ГОСТ 11529-86, ГОСТ 15088-83,
ГОСТ 9550-81, ГОСТ 12020-72,
ГОСТ 15140-78,
«Методика определения цветовых
характеристик поливинилхлоридных
оконных и дверных профилей коор-
динатным методом»

Дата и место испытания образцов

07.08.2017 г. - 18.10.2017 г.
ИЛ "Стройполимертест"

Результаты испытаний приведены в приложениях №№ 1 - 8.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Поливинилхлоридный профиль для оконных и дверных блоков системы «REHAU EURO - DESIGN», коробка, артикул 1554002, производства ООО «Рехау», окрашенный эмалью Alpcryl Emaillack LE, цвет RAL 8008, производства FEYCO AG (Швейцария), соответствует требованиям ГОСТ 30673-2013 по всем испытанным показателям (приложения №№1-5).

Долговечность окрашенного эмалью Alpcryl Emaillack LE, цвет RAL 8008, производства FEYCO AG (Швейцария) поливинилхлоридного оконного профиля системы «REHAU EURO - DESIGN», коробка, артикул 1554002, производства ООО «Рехау» в соответствии с режимом III ГОСТ 30973-2002 составляет 50 условных лет эксплуатации (приложения №№ 6-8).



Таблица

сертификационных испытаний профиля оконного поливинилхлоридного системы «REHAU EURO-DESIGN», коробка, артикул 1554002 ООО «Рехау», окрашенного эмалью Alpocryl Emailack LE, цвет эмали RAL 8008, производства FEYCO AG (Швейцария) по определению долговечности в течение 60 циклов климатического старения (50 условных лет эксплуатации) в условиях умеренного климата РФ

Сведения об образцах		Маркировка образцов		Дата испытаний	Показатели, нормы, методы и результаты испытаний							
Номер партии, дата изготовления	Номер регистрации	Изготовитель	Испытатель		Изменение физико-механического показателя							
					Показатель, ед. изм.	Прочность при растяжении, МПа			Ударная вязкость по Шарпи, %			Цвет, порог серой шкалы
исходная	после старения	процент изменения	исходная	после старения		процент изменения						
		ПВХ профиля- ООО «Рехау», эмали-- «Feuco AG»	ИЛ «Стройполимертест»		НД на метод определения показателя	ГОСТ 11262-80			ГОСТ 4647-2015			ГОСТ 30973-2002
				Норма по ГОСТ 30973-2002	Предельное отклонение значений						Порог серой шкалы	
					-	-	40	-	-	50	Не ниже 3	
Партия от 26 июля . 2017 г.	9499	коробка, система «Rehau Euro-Desing», арт. 1554002, эмаль Alpocryl Email-lack LE, цвет RAL 8008	ПОШ ₁₋₁	07.08. 2017 г.- 18.10. 2017 г.	Фактические результаты испытаний	41,9	53,5	-	55,8; 48,6	36,2	-	3-4
	9500		ПОШ ₁₋₂			42,9	54,6	-	53,8; 52,3	36,6	-	4
	9501		ПОШ ₁₋₃			43,6	54,0	-	44,4; 50,8	36,8	-	3,4
	9502		ПОШ ₁₋₄			44,0	53,7	-	46,5; 48,6	38,7	-	3-4
	9503		ПОШ ₁₋₅			46,5	53,6	-	46,9; 47,3	35,4	-	3-4
			Ср.			43,8	53,9	23,0	49,5	36,7	25,8	3-4

Руководитель ИЛ «Стройполимертест»

Л.К.Богомолова



Копия берта

Приложение № 8 к протоколу
сертификационных испытаний № 1992 от 18.10.2017 г.

Таблица

сертификационных испытаний профиля оконного поливинилхлоридного системы «REHAU EURO-DESIGN», коробка, артикул 1554002 ООО «Рехау», окрашенного эмалью Alpcryl Emailack LE, цвет эмали RAL 8008, производства FEYCO AG (Швейцария) по определению долговечности в течение 60 циклов климатического старения (50 условных лет эксплуатации) в условиях умеренного климата РФ

Сведения об образцах		Маркировка образцов		Дата испытаний	Показатели, нормы, методы и результаты испытаний						
Номер партии, дата изготовления	Номер регистрации	Изготовитель	Испытатель	Дата испытаний	Изменение физико-механического показателя						
					Показатель, ед. изм.	Белизна (коэффициент диффузного отражения), %			Прочность сцепления (адгезия) с исходным профилем, балл		Изменение линейных размеров, %
						исходная	после старения	процент изменения	исходная	После старения	
НД на метод определения показателя	ГОСТ 896-69			ГОСТ 15140-78, раздел 2		ГОСТ 30673-2013					
Норма по ГОСТ 30973-2002	Предельное отклонение значений										
	-	-	40	-	Не выше 2 балла	Не выше 2 балла	40				
Партия от 26 июля 2017 г.	9499	коробка, система «Rehau Euro-Desing», арт. 1554002, эмаль Alpocryl Email-lack LE, RAL 8008	ПОШ ₁	07.08. 2017 г.- 18.10. 2017 г.	Фактические результаты испытаний	43,4	37,3	-	1	1	-
	9500		ПОШ ₂			43,2	36,8	-	1	1	-
	9501		ПОШ ₃			42,8	37,0	-	1	1	-
	9502		ПОШ ₄			43,0	37,5	-	1	1	-
	9503		ПОШ ₅			43,4	37,4	-	1	1	-
			Ср.			43,2	37,2	13,9	1	1	18

Руководитель ИЛ «Стройполимертест»

Л.К.Богомолова Л.К.Богомолова



Копия верна

Таблица

результатов сертификационных испытаний профиля оконного поливинилхлоридного системы «REHAU EURO-DESIGN», коробка, артикул 1554002 ООО «Рехау», окрашенного эмалью Alpocryl Emailack LE, цвет эмали RAL 8008 производства FEYCO AG (Швейцария) по определению цветовых характеристик и химической стойкости

Сведения об образцах		Маркировка образцов		Дата испытания	Показатели, нормы, методы и результаты испытаний						
Номер партии, дата изготовления	Номер регистрации	Изготовитель ПВХ профиля- ООО «Рехау», эмали- «Feuco AG»	Испытатель ИЛ «Стройполимертест»			Показатель	Цветовые (колориметрические) характеристики			Стойкость к слабоагрессивному воздействию 3%-ных растворов	
				L*			a*	b*	Щелочи (NaOH)	Кислоты (H ₂ SO ₄)	Соли (NaCl)
				НД на метод испытания		Методика определения цветовых характеристик поливинилхлоридных оконных и дверных профилей координатным методом			ГОСТ 12020-72		
				Норма по ГОСТ 30673-2013		-	-	-	Должен быть стоек к слабоагрессивному воздействию щелочей, кислот и солей (изменение прочности при растяжении не более 10% от исходной величины)		
Партия от 26 июля 2017 г.	9499	коробка, система «Rehau Euro-Desing»», арт. 1554002, эмаль Alpocryl Emailack LE, RAL 8008	ПОШ ₁	07.08. 2017 г.- 18.10. 2017 г	Фактические результаты испытаний	40,89	10,89	19,62	Стойкий к слабоагрессивному воздействию щелочей, кислот и солей		
	9500		ПОШ ₂			40,89	10,90	19,59			
	9501		ПОШ ₃			40,88	10,86	19,60			
	9502		ПОШ ₄			40,87	10,87	19,62			
	9503		ПОШ ₅			40,90	10,89	19,58			
		Ср.	40,89			10,88	19,60	1,9	2,2	1,7	



Руководитель ИЛ «Стройполимертест»

Л.К.Богомолова

Копия верна

Таблица

сертификационных испытаний профиля оконного поливинилхлоридного системы «REHAU EURO-DESIGN», коробка, артикул 1554002 ООО «Рехау», окрашенного эмалью Alpocryl Emailack LE, цвет эмали RAL 8008, производства FEYCO AG (Швейцария) по определению долговечности в течение 24 циклов климатического старения (20 условных лет эксплуатации) в условиях умеренного климата РФ

Сведения об образцах		Маркировка образцов		Дата испытаний	Показатели, нормы, методы и результаты испытаний							
Номер партии, дата изготовления	Номер регистрации	Изготовитель	Испытатель		Изменение физико-механического показателя							
		ПВХ профиля- ООО «Рехау», эмали-- «Feuco AG»	ИЛ «Стройполи- мертест»		Показатель, ед. изм.	Ударная вязкость по Шарпи, %			Цвет, порог серой шкалы	Цвет по координатному методу		
						исходная	после старения	процент изменения		L*	a*	b*
					НД на метод определения показателя	ГОСТ 4647-2015			ГОСТ 30973-2002	Методика определения цветовых характеристик ПВХ оконных и дверных профилей координатным методом		
Норма по ГОСТ 30973-2002	Предельное отклонение значения			Порог серой шкалы	Предельное отклонение значения							
	-	-	50	Не ниже 3	≤ 5,5	≤ 0,8	≤ 3,5					
Партия от 26 июля 2017 г.	9499	коробка, система «Rehau Euro-Desing», арт. 1554002, эмаль Alpocryl Email-lack LE, RAL 8008	ПОШ ₁₋₁	07.08. 2017 г - 18.10. 2017 г.	Фактические результаты испытаний	55,8; 48,6	41,3; 41,2	-	4	0,62	0,63	1,05
	9500		ПОШ ₁₋₂			53,8; 52,3	39,5; 40,2	-	4	0,72	0,59	1,10
	9501		ПОШ ₁₋₃			44,4; 50,8	40,2; 41,0	-	4	0,68	0,62	1,07
	9502		ПОШ ₁₋₄			46,5; 48,6	41,0; 40,9	-	4	0,738	0,64	1,14
	9503		ПОШ ₁₋₅			46,9; 47,3	40,9; 39,8	-	4	0,68	0,60	1,08
		Ср.	49,5			40,6	18,0	4	0,69	0,62	1,09	



Руководитель ИЛ «Стройполимертест»

Л.К. Богомолова

Л.К. Богомолова

Копия верна

Приложение № 3 к протоколу
сертификационных испытаний № 1992 от 18.10.2017 г.

Таблица

результатов сертификационных испытаний профиля оконного поливинилхлоридного системы «REHAU EURO-DESIGN», коробка, артикул 1554002 ООО «Рехау», окрашенного эмалью Alpocryl Emailack LE, цвет эмали RAL 8008, производства FEYCO AG (Швейцария)

Сведения об образцах		Маркировка образцов		Дата испытания	Показатели, нормы, методы и результаты испытаний							
Номер партии, дата изготовления	Номер регистрации	Изготовитель	Испытатель		Показатель, ед.изм.	Прочность при растяжении, МПа	Ударная вязкость по Шарпи, кДж/м ²	Температура размягчения по Вика, °С	Изменение линейных размеров % (лицевая сторона)	Термостойкость при 150°С в течение 30 мин	Стойкость к удару при отрицательной температуре	Изменение ударной вязкости после облучения в аппарате «Ксенотест», %
		ПВХ профиля- ООО «Рехау», эмали- «Feuco AG»	ИЛ «Стройполимертест»	НД на метод испытания	ГОСТ 11262-80 ГОСТ 30673-2013 п.6.11	ГОСТ 4647-2015 ГОСТ 30673-2013 п.6.12	ГОСТ 15088-83 ГОСТ 30673-2013 п.6.10	ГОСТ 11529-86 ГОСТ 30673-2013 п.6.6	ГОСТ 30673-2013 п.6.7	ГОСТ 30673-2013 п.6.8	ГОСТ 4647-80 ГОСТ 30673-2013 п.6.14	
												Норма по ГОСТ 30673-2013
Партия от 26 июля 2017 г.	9499	коробка, система «Rehau Euro-Desing», арт. 1554002, эмаль Alpocryl Email-lack LE, цвет RAL 8008	ПОШ ₁₋₁	07.08. 2017 г.- 18.10. 2017 г.	Фактические результаты испытаний	41,9	55,8; 48,6	87	1,5	Соответствует	Сквозные трещины отсутствуют у 9 из 10 испытанных образцов	-
	9500		ПОШ ₁₋₂			42,9	53,8; 52,3	87	1,4			-
	9501		ПОШ ₁₋₃			43,6	44,4; 50,8	88	1,4			-
	9502		ПОШ ₁₋₄			44,0	46,5; 48,6	88	1,5			-
	9503		ПОШ ₁₋₅			46,5	46,9; 47,3	89	14			-
			Ср.			43,8	49,5	88	1,4			Выдержал

Руководитель ИЛ «Стройполимертест»

 Л.К.Богомолова



Копия берта

Приложение № 4 к протоколу
сертификационных испытаний № 1992 от 18.10.2017 г.

Таблица
результатов сертификационных испытаний профиля оконного поливинилхлоридного системы «REHAU EURO-
DESIGN», коробка, артикул 1554002 ООО «Рехау», окрашенного эмалью Alprocryl Emailack LE, цвет эмали RAL 8008
производства FEYCO AG (Швейцария)

Сведения об образцах		Маркировка образцов		Дата испытаний	Показатели, нормы, методы и результаты испытаний					
Номер партии, дата изготовления	Номер регистрации	ПВХ профиля- ООО «Рехау» Эмали – «Feuco AG»	ИЛ «Стройполимертест»		Показатель, ед. изм.	Модуль упругости при растяжении, МПа	Изменение цвета окрашенных профилей после облучения в аппарате «Ксе-нотест», порог серой шкалы	Прочность сцепления (адгезия) с исходным профилем	Стойкость к УФ облучению по изменению внешнего вида (визуально)	Разность в изменении линейных размеров главных профилей по лицевым сторонам, %
					НД на метод определения показателя	ГОСТ 9550-81 ГОСТ 30673-2013 п.6.11	ГОСТ 30673-2013 п.4.2.6	ГОСТ 15140-78, раздел 2	ГОСТ 30673-2013 п.6.5	ГОСТ 30673-2013 п.4.2.6
					Норма по ГОСТ 30673-2013	Не менее 2200	$\Delta E(L,a,b) \leq 5.0$	Не более 2-х баллов	Образцы не должны иметь дефектов внешнего вида: отсутствие вздутий, пузырьков, пятен, трещин	Не более 0,4
Партия от 26 июля 2017 г.	9499	коробка, система «Rehau Euro-Desing»», арт. 1554002, эмаль Alprocryl Emailack LE, цвет RAL 8008	ПОШ ₁	07.08. 2017 г.- 18.10. 2017 г.	Фактические результаты испытаний	2250	-	1	Вздутия, пузырьки, пятна, трещины отсутствуют	0,3
	9500		ПОШ ₂			2750	-	1		0,2
	9501		ПОШ ₃			2520	-	1		0,2
	9502		ПОШ ₄			2325	-	1		0,1
	9503		ПОШ ₅			2290	-	1		0,3
			Ср.			2430	2,1	1	Выдержал испытание	0,2



Руководитель ИЛ «Стройполимертест»

Л.К. Богомолова
Л.К. Богомолова

Коние Верна

Приложение №1 к протоколу
сертификационных испытаний № 1992 от 18.10.2017 г.

Таблица
результатов сертификационных испытаний профиля оконного поливинилхлоридного системы «REHAU EURO-DESIGN»,
коробка, артикул 1554002 ООО «Рехау», окрашенного эмалью Alpocryl Emailack LE, цвет эмали RAL 8008 производства FEYSCO
AG (Швейцария), по определению геометрических размеров

Сведения об образцах		Маркировка образцов		Дата испытания	Показатели, нормы, методы и результаты испытаний				
Номер партии, дата изготовления	Номер регистрации	Изготовитель	Испытатель		Показатель, ед. изм.	Толщина внешних стенок для профиля класса «А», мм		Предельные отклонения номинальной толщины внешних стенок главных профилей, мм	
						Лицевая стенка	Нелицевая стенка		
		ПВХ профиля - ООО «Рехау» эмали-«Feuco AG»	ИЛ «Стройполимертест»		НД на метод испытания			ГОСТ 30673-2013 п.4.1.6	
						Норма по ГОСТ 30673-2013	Не менее		+0,1/-0,3 (значение верхнего допуска является рекомендуемым)
					3,0		2,5		
Партия от 26 июля 2017 г.	9499	коробка, система «Rehau Euro-Desing», арт. 1554002, эмаль Alpocryl Emailack LE цвет RAL 8008	ПОШ ₁	07.08.17 г.- 18.10.17 г.	Фактические результаты испытаний	3,0	2,2	0,0	-0,3
	9500		ПОШ ₂			3,1	2,2	+0,1	-0,3
	9501		ПОШ ₃			2,9	2,2	-0,1	-0,3
	9502		ПОШ ₄			3,1	2,2	+0,1	-0,3
	9503		ПОШ ₅			2,8	2,3	-0,2	-0,2
		Ср.	3,0			2,2	Соответствуют		



Руководитель ИЛ «Стройполимертест»

Л.К. Богомолова Л.К. Богомолова

Копия верна

Таблица
результатов сертификационных испытаний профиля оконного поливинилхлоридного системы «REHAU EURO-DESIGN»,
коробка, артикул 1554002 ООО «Рехау», окрашенного эмалью Alpocryl Emailack LE, цвет эмали RAL 8008 производства
FEYCO AG (Швейцария), по определению геометрических размеров

Сведения об образцах		Маркировка образцов		Дата испытаний	Показатели, нормы, методы и результаты испытаний								
Номер партии, дата изготовления	Номер регистрации	Изготовитель ПВХ профиля- ООО «Рехау» эмали- «Feuco AG»	Испытатель ИЛ «Стройполимертест»		Показатель, ед. изм.	Предельное отклонение номинального размера, мм				Предельное отклонение от формы профиля			
				Высота		Ширина	Другие	Функциональные размеры пазов	От прямолинейности лицевых стенок по поперечному сечению профиля	От параллельности лицевых стенок по поперечному сечению профиля	От прямолинейности сторон профиля по длине	От перпендикулярности внешних стенок коробок	
				НД на метод испытания	ГОСТ 30673-2013 п. 4.2.3								
				Норма по ГОСТ 30673-2013	Предельное отклонение, мм				Максимальное отклонение				
					±0,5	±0,3	±0,5	±0,3	±0,3 мм на 100 мм	1мм на 100 мм	1мм на 1000мм	0,5мм на 50мм	
Партия от 26 июля 2017 г.	9499	коробка, система «Rehau Euro-Desing», арт. 1554002, эмаль Alpocryl Emailack LE, цвет RAL 8008	ПОШ	07.08. 2017 г.- 18.10. 2017 г.	Фактические результаты испытаний	+0,2	+0,1	-0,1	+0,3	0,19	0,24	0,16	0,16
	9500		ПОШ ₂			+0,1	+0,1	-0,1	+0,1	0,20	0,28	0,18	0,18
	9501		ПОШ ₃			+0,1	-0,1	-0,1	+0,2	0,21	0,23	0,19	0,18
	9502		ПОШ ₄			+0,2	+0,1	-0,1	+0,3	0,23	0,28	0,22	0,17
	9503		ПОШ ₅			0,0	+0,2	-0,1	+0,2	0,22	0,30	0,21	0,16
						+0,2	+0,2	-0,1	+0,2	0,23	0,30	0,22	0,18



Руководитель ИЛ «Стройполимертест»

Л.К. Богомолова Л.К.Богомолова

Копия верна